





BPI



Materialeguide 3



Sylomer®
 Poron®
 PVC-Skum
 VibraFlex®
 VibraSetex®



Cellegummi
 Svampegummi
 Massiv gummi
 Bitumenplade
 Basotect®



Fra iværksætter til moderne virksomhed

Siden 1971 har BPI været førende pioner inden for avancerede og teknologibaserede løsninger i skum til private og offentlige virksomheder, herunder bl.a. transport, sundhed og medicinal, bygge og anlæg samt design og teknologi.

Virksomheden har lokationer i 3 lande og tæller mere end 400 specialister, der servicerer vores kunder i over 20 lande. Vi anvender den nyeste teknik og de seneste fremstillingsmetoder, og vores omfattende produktionskapacitet bevirker, at der dagligt kan løbe mere end 1.500 m³ skum igennem vores 45.000 m² produktionsanlæg i Danmark og Polen.

Vores kultur og erfaringer rummer dybe håndværksmæssige traditioner og et unikt know-how, hvor vi behersker mere end 300 forskellige skumtyper og kategorier.

Vi er store nok til at levere til de største – og små nok til at skærpe opmærksomheden på den enkelte løsning.

Filosofien er enkel: Hvis du kan tænke tanken – så kan vi få din idé til at tage form.

Mission

At inspirere og medvirke til udvikling, design og produktion af avancerede kundespecifikke total-løsninger i skumplast og gummimaterialer. Vi sætter en ære i at levere miljøvenlige emner i høj kvalitet til aftalt tid.

Vision

Vi vil være Europas mest innovative og foretrukne samarbejdspartner.

Bramming Plast-Industri A/S

Vardevej 9 • DK-6740 Bramming
 Tel.: +45 79 57 10 00 • Fax: +45 75 17 26 11
 bpi@bpi.dk • www.bpi.dk

BPI Polska Sp. zo.o.

Ul. Zeromskiego 20 • PL-74 240 Lipiany
 Tel.: +48 915 641 264 • Fax: +48 915 64 1229
 bpi-polska@bpi-polska.pl • www.bpi.dk



Materialeprøve/betegnelse	Type	Vægtfylde (kg/m ³)	Brandklasse	Cellestruktur	Temperatur	Andre farver	Shore A/00/kPa
61 EPDM-cellegummi	C E L L E G U M M I	175	FM VSS 302	●	+95 -50	Nej	40 (OO)
62 EPDM/CR-cellegummi		130	FM VSS 302	●	+80 -40	Nej	35 (OO)
63 Supersoft EPDM-cellegummi		75	FM VSS 302	●	+80 -40	Nej	25 (OO)
64 Neopren cellegummi		160	FM VSS 302	●	+85 -20	Nej	60 (OO)
65 EPDM/POR cellegummi		130	FM VSS 302	●	+95 -40	Nej	55 (OO)
66 Eurobatex		85	FM VSS 302	●	+105 -45	Nej	25 (OO)
67 EPDM-svampegummi EE1010	S V A M P E G U M M I	95	FM VSS 302	●	+135 -40	Nej	2 kPa (25%) 5 kPa (50%)
68 Natur svampegummi 200 kg/m ³		200	-	●	+80 -40	Nej	-
69 Ekspansionsfugebånd		75	DIN 4102 B2	●	+60 -20	Nej	-
70 Moosgummi HM/EPDM		550	-	●	+120 -40	Ja	115 kPa

Materialeprøve/betegnelse	Type	Vægtfylde	Brandklasse	Cellestruktur	Temperatur	Andre farver	Shore A/00
71 Naturgummi A70	M A S S I V G U M M I	1,46 g/cm ³	-	●	+70 -10	Nej	70 (A)
72 EPDM-gummi E70		1,32 g/cm ³	-	●	+100 -40	Nej	70 (A)
73 Neoprengummi N65		1,35 g/cm ³	-	●	+70 -10	Nej	65 (A)
74 Nitrilgummi P70		1,45 g/cm ³	-	●	+70 -10	Ja	70 (A)
75 Paragummi A42		1,03 g/cm ³	-	●	+70 -40	Nej	42 (A)
76 PUR-gummi		1,24 g/cm ³	-	●	+60 -10	Nej	90 (A)
77 Finriflet naturgummi A70		1,45 g/cm ³	-	●	+70 -10	Nej	70 (A)
78 Natur hammerslagsmätte A70		1,45 g/cm ³	-	●	+70 -10	Nej	70 (A)
79 Bitumenplade	S P E C I A L	10 kg/m ²	FM VSS 302	●	+100 -15	Nej	-
80 Basotect®		10	UL 94	●	+150 -60	Nej	-

Materialeprøve/betegnelse	Type	Vægtfylde (kg/m ³)	Brandklasse	Cellestruktur	Temperatur	Andre farver	Shore A/00
81 VibraFlex® VF25	P O L Y U R E T H A N	-	DIN 4102 B2	●	+60 -30	Nej	15-20 ASKER C
82 VibraFlex® VF65		-	DIN 4102 B2	●	+60 -30	Nej	25-30 ASKER C
83 VibraFlex® VF170		-	DIN 4102 B2	●	+60 -30	Nej	45-50 ASKER C
84 VibraFlex® VS11		-	DIN 4102 B2	●	+60 -30	Nej	15-20 ASKER C
85 VibraSetex® VS200		-	DIN 4102 B2	●	+60 -30	Nej	45-50 ASKER C
86 Sylomer® V		680	-	●	+70 -30	Nej	46 (A)
87 Poron®	P V C S K U M	240	FM VSS 302	●	+90 -40	Nej	-
88 PVC-skum		100- 125	FM VSS 302	●	+60 -30	Ja	7-30 (OO)
89 PVC-skum 25/140		140	FM VSS 302	●	+70 -30	Nej	25 (OO)
90 PVC-skum 35/160	160	FM VSS 302	●	+70 -30	Nej	35 (OO)	